VISON BYGGPRODUKTER

Livslängd och kvalitet
IQD 128
Tredjeparts-granskad kvalitetskontroll

Bison Vindskydd

Material
Bison Vindskydd består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie. Materialet är UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år. IQD 128 innebär att produkten är tredjepartsgranskad för att säkerställa kvalitet över tid.

Produktbeskrivning
Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Vindskyddet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden). Bison Vindskydd går utmärkt att kombinera med Bison Ångbroms på insidan av konstruktionen och man får då en så kallad dubbelriktad ångtransport.

Funktion
Vindskyddet används för är att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Fördelar
Den låga vikten (60 g/m^2), och den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel. Bison Vindskydd är vitt och släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. Brandklass: E (motsvarar B2) uppnås.

Lagring
Bison Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar.

Vikt: ca 60 g/m^2
Längd: 12,5, 25 & 50 m
Bredd: 1,375, 2,75 & 3,05 m
Hanterbarhetstemperatur: -20° C – +40° C
Luftgenomsläpplighet: <0,01 m^3/m^2 h Pa
Ångtäthet: <20x10^3 s/m (sd: <0,5 m)
Rivhållfasthet: ca 80 N
Draghållfasthet: >2 kN/m
Brottöjning: >80%
Vattentäthet (Klass): W2
Brandklass: E





Bison Flextejp:
Tillbehör skarv, genomföring och små lagningar.

Bison Butylband:
Alternativ vid skarvar. Infästn. mot eventuella stålstommar.

VISON BYGGPRODUKTER AB
POPPELGATAN 4 S-234 35 LOMMA SWEDEN
TEL +46 40 413816 FAX +46 40 412170
WWW.VISON.SE INFO@VISON.SE